



化学铜产品



产品名称

HN-660 化学沉铜



镀液组成及操作工艺

HN-660A化学铜添加剂	75毫升/升
HN-660M化学铜添加剂	50毫升/升
HN-660B化学铜添加剂	80毫升/升
铜离子	2.1 ~ 3.0克/升
氢氧化钠	10 ~ 14克/升
甲醛	3.0 ~ 5.0克/升
温度	20 ~ 27°C
负载	0.8 ~ 2.8平方分米/升
搅拌	适当的空气搅拌
过滤	持续的溢流过滤



用途和特性

- 1、沉铜层结构致密，结合力好。
- 2、镀液稳定，容易操作。



广东高力集团
HIGHNIC GROUP

 **广东致卓精密金属科技有限公司**
SUR-PRECISION METAL TECHNOLOGY CO., LTD.

- 生产基地：广东省佛山市南海区狮山镇有色金属产业园核心区
- 集团总部：广东省佛山市南海区大沥镇盐步广佛路平地高力集团大厦
- 邮箱：market@imt-pcb.com
- 传真：(86-757) 85768678
- 电话：(86-757) 85728852