



# 镀镍辅助产品

## 产品名称

HN-LCD滚镀镍低区走位水

## 镀液组成及操作工艺

HN-LCD                      0.1 ~ 0.3毫升/升

• 消耗量:

HN-LCD                      50 ~ 150毫升/1000安培小时

## 用途和特性

- 1、提高低电位区的光亮度和填平度。
- 2、改进镀液的分散能力，使工件表面各部位的厚度和光亮度的更加均匀。
- 3、适用于对低电位区光亮度的要求高、形状较为复杂的滚镀镍。



★★★★★  
**广东高力集团**  
HIGHNIC GROUP

 **广东致卓精密金属科技有限公司**  
SUR-PRECISION METAL TECHNOLOGY CO., LTD.

- 生产基地：广东省佛山市南海区狮山镇有色金属产业园核心区
- 集团总部：广东省佛山市南海区大沥镇盐步广佛路平地高力集团大厦
- 邮箱：253@highnic.com.cn
- 传真：0757-85788328-0
- 电话：0757-85768255