



# 化学镀镍产品

## 产品名称

HH-E1100光亮化学镀镍工艺

## 镀液组成及操作工艺

硫酸镍	23-27克/升
次磷酸钠	24-31克/升
HN-E1100Y	110-130克/升
温度	83-93℃
PH值	4.6-4.9
过滤	连续过滤
镀液负载量	0.65-1.7平方分米/升
镀层含磷量	6-10%
沉积速率	15-23微米/小时

## 用途和特性

- 1、沉积层焊接性能好。
- 2、沉积层全面光亮，延展性能好。
- 3、金属杂质容忍度极高。
- 4、硬度特高。
- 5、适用于挂镀和滚镀。



★★★★★  
**广东高力集团**  
HIGHNIC GROUP

 **广东致卓精密金属科技有限公司**  
SUR-PRECISION METAL TECHNOLOGY CO., LTD.

- 生产基地：广东省佛山市南海区狮山镇有色金属产业园核心区
- 集团总部：广东省佛山市南海区大沥镇盐步广佛路平地高力集团大厦
- 邮箱：253@highnic.com.cn
- 传真：0757-85788328-0
- 电话：0757-85768255