



镀锌钝化产品



产品名称

HN-ZWP镀锌白色钝化工艺



镀液组成及操作工艺

HN-ZWP	50-80毫升/升
温度	室温
时间	5-8分钟
搅拌	适当空气搅拌或机械搅拌



用途和特性

- 1、节约大量铬酐。
- 2、有利于环境保护。
- 3、膜层美观，牢固，抗腐蚀性强。



★★★★★
广东高力集团
HIGHNIC GROUP



广东致卓精密金属科技有限公司
SUR-PRECISION METAL TECHNOLOGY CO., LTD.

- 生产基地：广东省佛山市南海区狮山镇有色金属产业园核心区
- 集团总部：广东省佛山市南海区大沥镇盐步广佛路平地高力集团大厦
- 邮箱：253@highnic.com.cn
- 传真：0757-85788328-0
- 电话：0757-85768255