



镀锌三价铬钝化产品

产品名称

HN-65镀锌三价白色钝化剂

镀液组成及操作工艺

HN-65	60 ~ 100毫升/升
温度	20 ~ 35℃
钝化时间	30 ~ 60秒
pH值	2.0 ~ 3.5
搅拌	机械搅拌或空气搅拌

用途和特性

- 1、完全不含六价铬，满足出口欧洲、美国、日本等地的产品要求。
- 2、与六价铬白色钝化的外观相同，配合封闭剂使用防腐能力更好。
- 3、适用于各种挂镀或滚镀的酸锌、碱锌电镀生产线，在常温下使用。
- 4、钝化液使用pH范围宽，易操作调整。



广东高力集团
HIGHNIC GROUP

I.M.T.® 广东致卓精密金属科技有限公司
SUR-PRECISION METAL TECHNOLOGY CO., LTD.

- 生产基地：广东省佛山市南海区狮山镇有色金属产业园核心区
- 集团总部：广东省佛山市南海区大沥镇盐步广佛路平地高力集团大厦
- 邮箱：253@highnic.com.cn
- 传真：0757-85788328-0
- 电话：0757-85768255