



镀锌三价铬钝化产品



产品名称

HN-GR镀锌三价灰白钝化工艺



镀液组成及操作工艺

HN-GR	120毫升/升
温度	20 ~ 30℃
钝化时间	30 ~ 90秒
ph值	0-2.0
干燥温度	60 ~ 80℃



用途和特性

- 1、完全不含六价铬，满足出口欧洲、美国、日本等地的产品要求。
- 2、在镀锌层上产生灰白色至灰黑色的钝化层。
- 3、适用于各种挂镀或滚镀的电镀生产线。



★★★★★
广东高力集团
HIGHNIC GROUP



广东致卓精密金属科技有限公司
SUR-PRECISION METAL TECHNOLOGY CO., LTD.

- 生产基地：广东省佛山市南海区狮山镇有色金属产业园核心区
- 集团总部：广东省佛山市南海区大沥镇盐步广佛路平地高力集团大厦
- 邮箱：253@highnic.com.cn
- 传真：0757-85788328-0
- 电话：0757-85768255