



# 镀锌三价铬钝化产品

## 产品名称

HN-68D三价铬蓝色钝化工艺

## 镀液组成及操作工艺

蓝锌水HN-68D	50-100毫升/升
温度	25-35℃
PH值	1.8-2.2
钝化时间	15-30秒
搅拌	机械搅拌或空气搅拌

## 用途和特性

- 1、完全不含六价铬，满足出口欧洲、美国、日本等地的产品要求。
- 2、适用于各种挂镀或滚镀的酸锌、碱锌电镀生产线，在常温下使用。
- 3、钝化液可长期使用，只需按消耗量补充，不需要经常更换。



广东高力集团  
HIGHNIC GROUP

**I.M.T.**® 广东致卓精密金属科技有限公司  
SUR-PRECISION METAL TECHNOLOGY CO., LTD.

- 生产基地：广东省佛山市南海区狮山镇有色金属产业园核心区
- 集团总部：广东省佛山市南海区大沥镇盐步广佛路平地高力集团大厦
- 邮箱：253@highnic.com.cn
- 传真：0757-85788328-0
- 电话：0757-85768255