



# 镀锌三价铬钝化产品



## 产品名称

HN-98三价铬蓝色钝化工艺



## 镀液组成及操作工艺

HN-98	20 ~ 70毫升/升
温度	15 ~ 35℃
钝化时间	15 ~ 45秒
pH值	1.8 ~ 3.0
搅拌	机械搅拌或空气搅拌



## 用途和特性

- 1、完全不含六价铬，满足出口欧洲、美国、日本等地的产品要求。
- 2、蓝色钝化膜的耐腐蚀性能极好，可通过72小时中性盐雾试验。
- 3、适用于各种挂镀或滚镀的酸锌、碱锌电镀生产线，在常温下使用。
- 4、钝化液可长期使用，只需按消耗量补充，不需要经常更换。



★★★★★  
**广东高力集团**  
 HIGHNIC GROUP



**广东致卓精密金属科技有限公司**  
 SUR-PRECISION METAL TECHNOLOGY CO., LTD.

- 生产基地：广东省佛山市南海区狮山镇有色金属产业园核心区
- 集团总部：广东省佛山市南海区大沥镇盐步广佛路平地高力集团大厦
- 邮箱：253@highnic.com.cn
- 传真：0757-85788328-0
- 电话：0757-85768255