



# 镀锌封闭剂

## 产品名称

HN-63 (D) 透明封闭剂

## 镀液组成及操作工艺

封闭剂HN-63D	20~50%
稀释剂	纯水
温度	40~70 °C
封闭时间	90~130 秒

## 用途和特性

- 1、HN-63D是一种水溶性的、透明的、硅酸盐系的无机封闭剂。
- 2、镀锌层钝化后，经过封闭处理色泽不变，耐腐蚀性显著提高。



★★★★★  
**广东高力集团**  
HIGHNIC GROUP

 **广东致卓精密金属科技有限公司**  
SUR-PRECISION METAL TECHNOLOGY CO., LTD.

- 生产基地：广东省佛山市南海区狮山镇有色金属产业园核心区
- 集团总部：广东省佛山市南海区大沥镇盐步广佛路平地高力集团大厦
- 邮箱：253@highnic.com.cn
- 传真：0757-85788328-0
- 电话：0757-85768255