



镀锌封闭剂



产品名称

HN-67S三价铬黑锌封闭剂



镀液组成及操作工艺

HN-67S	40 ~ 80毫升/升
温度	45 ~ 65℃
时间	10 ~ 20秒



用途和特性

HN-67S是一种黑色封闭剂。适用于镀层经黑色钝化后，再进行封闭，耐腐蚀性显著提高。



★★★★★
广东高力集团
HIGHNIC GROUP



广东致卓精密金属科技有限公司
SUR-PRECISION METAL TECHNOLOGY CO., LTD.

- 生产基地：广东省佛山市南海区狮山镇有色金属产业园核心区
- 集团总部：广东省佛山市南海区大沥镇盐步广佛路平地高力集团大厦
- 邮箱：253@highnic.com.cn
- 传真：0757-85788328-0
- 电话：0757-85768255