



铝上沉锌产品

产品名称

HN-200 铝无氰沉锌工艺

镀液组成及操作工艺

HN-200	180 ~ 500毫升/升
温度	18 ~ 43℃
时间	20 ~ 120秒
锌含量	8 ~ 22克/升

用途和特性

- 1、操作简易，适用于挂镀及滚镀。
- 2、不含氰化物。
- 3、可在铝表面产生致密而均匀的沉锌薄层，电镀后具有优良的结合力。



★★★★★
广东高力集团
HIGHNIC GROUP

 **广东致卓精密金属科技有限公司**
SUR-PRECISION METAL TECHNOLOGY CO., LTD.

- 生产基地：广东省佛山市南海区狮山镇有色金属产业园核心区
- 集团总部：广东省佛山市南海区大沥镇盐步广佛路平地高力集团大厦
- 邮箱：253@highnic.com.cn
- 传真：0757-85788328-0
- 电话：0757-85768255