



塑料电镀前处理产品

产品名称

HN-732活化剂

镀液组成及操作工艺

| | |
|-----------|----------------|
| HN-732活化剂 | 6-15毫升/升 |
| 氯化亚锡 | 3-5克/升 |
| 盐酸 (36%) | 250-300毫升/升 |
| 温度 | 20-35℃ |
| 时间 | 2-6分钟 |
| 搅拌 | 轻微的机械搅拌 |
| 过滤 | 循环过滤, 只可用非金属滤泵 |

用途和特性

- 1、活化性能稳定, 使用寿命长。
- 2、可作为诱发化学沉镍或化学沉铜的催化剂。



★★★★★
广东高力集团
HIGHNIC GROUP

 **广东致卓精密金属科技有限公司**
SUR-PRECISION METAL TECHNOLOGY CO., LTD.

- 生产基地: 广东省佛山市南海区狮山镇有色金属产业园核心区
- 集团总部: 广东省佛山市南海区大沥镇盐步广佛路平地高力集团大厦
- 邮箱: 253@highnic.com.cn
- 传真: 0757-85788328-0
- 电话: 0757-85768255