



# 塑料电镀前处理产品

## 产品名称

HN-735 活化剂

## 镀液组成及操作工艺

HN-735 活化剂	3 ~ 7毫升/升
氯化亚锡	3 ~ 5克/升
盐酸 (37%)	250 ~ 300毫升/升
温度	20 ~ 35℃
时间	2 ~ 6分钟
搅拌	轻微机械搅拌 (不可用空气搅拌)

## 用途和特性

- 1、是一种塑料电镀用的高浓度的活化剂。
- 2、活化剂性能非常稳定，使用寿命长。



广东高力集团  
HIGHNIC GROUP

 广东致卓精密金属科技有限公司  
SUR-PRECISION METAL TECHNOLOGY CO., LTD.

- 生产基地：广东省佛山市南海区狮山镇有色金属产业园核心区
- 集团总部：广东省佛山市南海区大沥镇盐步广佛路平地高力集团大厦
- 邮箱：253@highnic.com.cn
- 传真：0757-85788328-0
- 电话：0757-85768255