

装饰性镀铬产品



产品名称

HN-82高速装饰性镀铬

镀液组成及操作工艺

铬酐	150 ~ 350克/升
纯硫酸	0.75 ~ 1.75克/升
铬酐/硫酸	125 ~ 250:1
开缸剂HN-82	8 ~ 15毫升/升
镀液比重	19 ~ 23° Be'
工作温度	35 ~ 52°C
阴极电流密度	10 ~ 20安培/平方分米
添加剂的补充	每加入100公斤铬酐,需要加HN-83补充剂4~ 5升

用途和特性

- 1、采用易控制的可溶性混合催化剂，操作简单。
- 2、有较高的阴极电流效率和沉积速度，能在高电流密度下操作。
- 3、工件可得到较好的活化，有宽广的光亮范围。
- 4、对杂质容忍度好。
- 5、优越的覆盖和分散能力。



★★★★★
广东高力集团
HIGHNIC GROUP

 I.M.T.[®] 广东致卓精密金属科技有限公司
SUR-PRECISION METAL TECHNOLOGY CO., LTD.

- 生产基地：广东省佛山市南海区狮山镇有色金属产业园核心区
- 集团总部：广东省佛山市南海区大沥镇盐步广佛路平地高力集团大厦
- 邮箱：market@imt-pcb.com
- 传真：(86-757) 85768678
- 电话：(86-757) 85728852